

CA9

چسب استحکامی بتن Concrete Bonding Adhesive



9 L 3.5 L 1 L

بتن مستحکم!

✓ چسبندگی ویژه

✓ افزایش عمر مفید

✓ استحکام ملات

معرفی اجمالی محصول:

چسب بتن استحکامی CA9 رومولو، محصولی تک جزئی محلول در آب به رنگ سفید شیری برپایه رزین اصلاح شده می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است و به عنوان ماده پیوند دهنده ملات های پایه سیمانی به کار می رود. این محصول آماده مصرف بوده و قابلیت چسبندگی بسیار قوی به انواع سطوح و مصالح ساختمانی را دارد.

ویژگی های محصول:

- افزایش مقاومت فشاری بتن، کاهش نفوذ پذیری بتن
- چسبندگی فوق العاده به بتن و انواع مصالح ساختمانی
- کاهش ترک های انقباضی بتن در محیط های قلیایی و ...
- بهبود مقاومت شیمیایی، سایشی، کششی در چسبندگی
- انعطاف پذیری بسیار مناسب در برابر ترک یا افتادن کاشی
- مقاومت بسیار بالا در برابر رطوبت، بخار، اسید و مواد نفتی
- استحکام در برابر حرکت های ساختمان (لرزش، انقباض، انبساط)
- افزایش انعطاف پذیری بتن و کاهش آب مصرفی بتن تا ۵ درصد
- افزایش مقاومت بتن در برابر نمک های یخ زا و سیکل های یخبندان

موارد مصرف:

- مناسب ترین پرایمر جهت ترمیم
- مناسب جهت تهیه بتونه سنگی برای ترمیم
- قابل استفاده در انواع ملات های کاشی کاری
- قابل استفاده در انواع ملات های بندکشی و سنگ
- ساخت ملات و پوشش های آب بند بر روی انواع سطوح
- مناسب جهت اتصال بتن جدید به بتن قدیمی و اجرای پرایمر
- قابلیت آب بندی استخرها، مخازن، تصفیه خانه و سازه های آبی
- قابل افزودن به پودر بتونه و پودر ماستیک جهت افزایش چسبندگی

مشخصات فنی محصول

وزن مخصوص	1.3 gr/cm ³
رنگ	سفید
حالت فیزیکی	مایع غلیظ
PH	8
اندازه متوسط ذرات	30 micron
براقیت	نیمه براق
دانسیته	1.3 gr/cm ³
گرانروی	95 ku
زمان خشک شدن	متغیر
درصد اختلاط با آب	30%
نفوذ ناپذیری	50%
دمای اجرا	5-40 °C

ROMOLO

www.romolo.ir | romolo.official



طریقه نگهداری

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۴۰-۵ درجه سانتیگراد می‌باشد، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط بر اینکه در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت، یخ زدگی، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نحوه ی مصرف

جهت ترمیم بتن : سطح زیر کار را از هرگونه آلودگی پاک نموده و یک لایه چسب بتن را روی مقطع مورد نظر بکشید ، میزان مصرف معمول ۴-۶ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد .

جهت آب بندی : به ازای هر متر مکعب بتن ، چسب بتن رومولو را به نسبت ۳ به ۱ با آب ترکیب نموده و سپس به بتن اضافه نمایید ، میزان مصرف معمول چسب بتن استحکامی CA9 رومولو ، جهت آب بندی داخلی تقریباً ۵-۹ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

توجه :

قبل از مصرف چسب بتن استحکامی رومولو ، حتماً به مدت ۳ دقیقه محتویات درون گالن کاملاً هم زده شود.

نکات ایمنی

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود. در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد. در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید.

بسته بندی

چسب بتن استحکامی CA9 رومولو در بسته بندی های ۱ لیتر ، ۳/۵ لیتر ، ۹ لیتر تولید و عرضه می‌گردد.

توجه

دمای مناسب اجرا ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد. زمان خشک شدن محصول بسته به شرایط آب و هوایی از ۱۱ الی ۷۲ ساعت متفاوت است.

راهنمای خرید محصول:

برای خرید محصول می توانید به فروشگاه اینترنتی رومولو به آدرس www.romolo.ir، پیج اینستاگرام [romolo.official](https://www.instagram.com/romolo.official) یا به صورت حضوری به نمایشگاه رومولو واقع در تهران، شاد آباد(منطقه ۱۸)، مجتمع آوا جنرال، پلاک ۲۶۸ مراجعه کنید.