

چسب کاشی خمیری آماده TA12 Paste tile Adhesive



12.5 Kg

5 Kg

1 Kg

آماده ی اجرا

✓ سرعت گیرایش بالا

✓ انعطاف پذیری مناسب

✓ سهولت نصب

معرفی اجمالی محصول:

چسب کاشی خمیری با نام تجاری TA12 رومولو محصولی بر پایه پلیمرهای مصنوعی، پودرهای میکرونیزه معدنی و ترکیبات آب بند کننده می باشد که باتکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است، این محصول آماده مصرف بوده و قابلیت چسبندگی بسیار قوی به انواع سطوح و مصالح ساختمانی را دارد.

ویژگی های محصول:

گیرایش و سخت شدن سریع بعد از اجرا
مقاومت بسیار بالا در برابر رطوبت، بخار
مقاومت بسیار بالا در برابر انواع مواد نفتی
مقاومت بسیار بالا در برابر اسید و انواع شوینده ها
آب بند و حل نشدن در آب پس از خشک شدن
سهولت در نصب و صرفه جویی در وقت و هزینه
انعطاف پذیری بسیار مناسب در برابر ترک خوردن
انعطاف پذیری بسیار مناسب در برابر لقی یا افتادن کاشی
استحکام در برابر حرکت های ساختمان (لرزش، انقباض، انبساط)

موارد مصرف:

چسباندن کاشی بر روی کاشی قدیمی
نصب کاشی بر روی انواع سطوح سفالی
نصب کاشی و سرامیک بر روی سطوح چوبی
نصب انواع سنگ، پلاستیک و پلاستوفوم
نصب انواع آجرهای تزئینی داخلی و خارجی
نصب انواع کاشی، سرامیک و سنگ آنتیک
نصب روی سطوح گچی، سیمانی، کاشی، شیشه
نصب روی سطوح بتنی، قطعات پیش ساخته، پل ها

مشخصات فنی محصول

وزن مخصوص	1.5 gr/cm ³
رنگ	سفید
حالت فیزیکی	خمیری
PH	8
اندازه متوسط ذرات	300 mesh
دمای اجرا	5-40° C
دانسیته	1.5±0.1 gr/cm ³
مقاومت چسبندگی برش	2.1 < M pa
زمان گیرایش	20 دقیقه
زمان خشک شدن	60 دقیقه
درصد اختلاط با آب	0%
نفوذ ناپذیری	100%

ROMOLO

www.romolo.ir | romolo.official



طریقه نگهداری

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد می باشد، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت، یخ زدگی، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نکات ایمنی

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود. در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد. در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید سپس فوراً به پزشک مراجعه کنید.

بسته بندی

چسب کاشی خمیری رومولو در بسته بندی های ۱ کیلوگرمی، ۵ کیلوگرمی و ۱۲.۵ کیلوگرمی تولید و عرضه می گردد.

توجه

دمای مناسب اجرا ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد. زمان خشک شدن محصول بسته به شرایط آب و هوایی از ۱۲ الی ۲۲ ساعت متفاوت است.

نحوه ی مصرف

سطح زیر کار را از هرگونه آلودگی و چربی پاک نموده و بوسیله تیشه یا سنگ فرز کمی خطوط روی سطح مورد نظر ایجاد نمایید، سپس چسب خمیری را بوسیله کاردک شانه دار به وسعت حداکثر یک متر مربع و ضخامت ۳-۴ میلیمتر روی دیوار اجرا نموده و در مدت ۳-۵ دقیقه کاشی خیس شده را روی سطح بچسبانید. کاشی های نصب شده روی دیوار بعد از ۲۴-۱۲ ساعت به استحکام نهایی خود می رسند و بعد از این مدت میتوان بندکشی را شروع نمود و به فاصله دو روز پس از بندکشی سطح مورد نظر قابل استفاده می باشد. دمای مناسب جهت نصب چسب کاشی خمیری ۲۵-۵ درجه سانتیگراد می باشد.

میزان مصرف: میزان مصرف چسب کاشی خمیری بستگی به نوع زیرکار و چگونگی برجستگی های پشت کاشی و سرامیک داشته و بطور معمول برابر ۴ الی ۵ کیلوگرم برای هر مترمربع می باشد.

راهنمای خرید محصول:

برای خرید محصول می توانید به فروشگاه اینترنتی رومولو به آدرس www.romolo.ir، پیج اینستاگرام [romolo.official](https://www.instagram.com/romolo.official) یا به صورت حضوری به نمایشگاه رومولو واقع در تهران، شادآباد (منطقه ۱۸)، مجتمع آوا جنرال، پلاک ۲۶۸ مراجعه کنید.