

# TG+ پودر بندکشی یونیزه Ionized Grouting Powder



4 Kg  
1 Kg

## بندکشی ضد آب!

✓ درزگیری بندها

✓ دوغاب سطوح

✓ بندکشی سطوح

### معرفی اجمالی محصول:

پودر بندکشی پلاس یونیزه رومولو با نام تجاری TG+ محصولی بر پایه سیمان، پودرهای میکرونیزه معدنی، پودر صدف، افزودنی های شیمیایی و ترکیبات آب بند کننده می باشد که باتکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است. از خصوصیات ویژه این محصول میتوان به ضد آب بودن و چسبندگی فوق العاده قوی به انواع مصالح ساختمانی و کاربرد بسیار آسان جهت بندکشی و دوغاب انواع سطوح ( کف و بدنه) در فضاهای داخلی و خارجی اشاره کرد.

### ویژگی های محصول:

- سرعت در آماده سازی و اجرا
- زمان خشک شدن و گیرایش سریع
- قابلیت اجرا در انواع مناطق آب و هوایی
- قابل استفاده در لایه های نازک و ضخیم
- قابلیت اجرای عمودی و اجرای افقی آسان
- ضد آب ، ضد اسید، ضد شوره، آنتی باکتریال
- دارای چسبندگی فوق العاده به انواع مصالح ساختمانی
- نفوذ کنندگی بالا جهت پر کردن خلل ها و فرج ها در اجرا
- مقاومت بالا و نفوذ ناپذیری در مقابل نفوذ آب و رطوبت
- دارای سختی فوق العاده جهت جلوگیری از لقی یا افتادن کاشی
- ثابت بودن رنگ در برابر شست و شو با آب و اسیدهای شوینده

### موارد مصرف:

- مناسب جهت بندکشی و دوغاب انواع کاشی و سرامیک
- بندکشی و دوغاب انواع سرویس ها، نماها، سونا و جکوزی
- مناسب جهت بندکشی و دوغاب انواع سنگ و سنگ آنتیک
- بندکشی و دوغاب انواع آجر نما، آجر شومینه و آجرهای تزئینی
- بندکشی و دوغاب انواع آب نما، سنگ محوطه و کاشی استخری
- بندکشی و دوغاب انواع پلاستیک، پلاست فوم و شیشه های تزئینی

### مشخصات فنی محصول

وزن مخصوص	3.5 gr/cm3
رنگ	قهوه ای   کرم   سفید   مشکی   آبی
حالت فیزیکی	پودری
PH	7-8
اندازه متوسط ذرات	800 mesh
مقاومت چسبندگی برش	0.8 < M pa
دانسیته	3.5 gr/cm3
زمان گیرایش	20 دقیقه
زمان خشک شدن	60 دقیقه
درصد اختلاط با آب	25-30%
نفوذ ناپذیری	100%
دمای اجرا	5-40 C°

ROMOLO

www.romolo.ir | romolo.official



### طریقه نگهداری

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۴۰-۵۰ درجه سانتیگراد می باشد، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط بر اینکه در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت، یخ زدگی، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

### نکات ایمنی

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود. در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد. در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید.

### بسته بندی

پودر بندکشی پلاس رومولو در بسته بندی های ۱ کیلوگرمی و ۴ کیلوگرمی تولید و عرضه می گردد.

### توجه

دمای مناسب اجرا ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد. زمان خشک شدن محصول بسته به شرایط آب و هوایی از ۱۲ الی ۲۲ ساعت متفاوت است.

### نحوه ی مصرف

#### جهت استفاده به عنوان بندکشی:

سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی پاک نموده، پودر بندکشی را در ظرفی بریزید و به آن آب اضافه نمایید و سپس خوب ترکیب کرده تا بصورت خمیر درآید، سپس با استفاده از کاردک لاستیکی عمق بندها را بصورت یکدست کاملا پر کنید، بطور تخمینی هر یک کیلوگرم پودر بندکشی رومولو جهت بندکشی ۳ مترمربع کافی می باشد. جهت دوام و ماندگاری بیشتر توصیه می شود جهت بندکشی های خاص از چسب آب بندی رومولو در ملات بندکشی استفاده شود.

#### جهت استفاده به عنوان دوغاب نفوذی:

سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی پاک نموده و با اسفنج خیس مرطوب نمایید، به ازای هر یک کیلوگرم پودر بندکشی یک لیتر آب اضافه نموده و ترکیب نمایید و سپس بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید و با استفاده از تی لاستیکی تا سفت شدن دوغاب کاملا حرکت دهید، بعد از سفت شدن باقی مانده مواد روی سطوح را با ابر مرطوب تمیز نمایید. به طور تخمینی هر یک کیلوگرم پودر بندکشی رومولو جهت دوغاب ۶ متر مربع کافی می باشد.

#### توجه :

در بندکشی و دوغاب آجر نما، شومینه و کاشی استخری میزان مصرف پودر بندکشی ۲ تا ۳ برابر افزایش می یابد و جهت بندکشی سرامیک های پرسلان و سنگ های اسلب و نما میزان مصرف پودر بندکشی نصف می شود.

### راهنمای خرید محصول

برای خرید محصول می توانید به فروشگاه اینترنتی رومولو به آدرس [www.romolo.ir](http://www.romolo.ir)، پیج اینستاگرام [romolo.official](https://www.instagram.com/romolo.official) یا به صورت حضوری به نمایشگاه رومولو واقع در تهران، شاد آباد (منطقه ۱۸)، مجتمع آوا جنرال، پلاک ۲۶۸ مراجعه کنید.