

**ANTI CORROSION  
alky d Primer**

**AC - 11**

## ضد زنگ اخراپی (پرایمر)

ضد زنگ (پرایمر) اخراپی رومولو مدت‌ولی بر پایه رزین های آلکیدی و ترکیبات سلولزی میباشد که با تکنولوژی یونیزاپیون فرموله شده است. این مخصوص آماده مصرف بوده و جهت زنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی فلزی قابل استفاده میباشد که علاوه بر برتری های فنی از نظر اقتصادی و سرعت اجرایی نیز مقرر است.

### مشخصات:

ضد خزه ، ضد جلبک و آنتی باکتریال مقاومت بالا در برابر اشعه UV و CO<sub>2</sub> قدرت پوشانندگی بسیار بالا و عدم ایجاد حساسیت پایداری زیاد در مقابل نفوذ آب و رطوبت های مختلف قابل شستشو ، مقاومت فوق العاده در برابر سایش و رطوبت سهولت اجرا ، قابل رقیق شدن با انواع حلال های پایه نفتی چسبندگی فوق العاده به زنگ قدیمی و اکثر مصالح ساختمانی



### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

درصد بجمی موارد جامد	50 ± 2 %
فام	اخراپی
حالت فیزیکی	مایع غلیظ
درصد اختلاط با تینر	5-20 %
نفوذ ناپذیری	100 %

### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

مات	براقیت
1.45 ± 0.1	دانسیته
10.2 m <sup>2</sup> /Lit	پوتنش تئوری
1-2 hour	زمان خشک شدن سطحی
5 days	زمان خشک شدن کامل
12-16 hour	زمان خشک شدن عمقد
10-40 C	دماه اجرا

### موارد مصرف:

مناسب جهت حفاظت انواع سطوح آهنی و فلزی مناسب جهت زنگ آمیزی انواع سازه و تاسیسات فلزی مناسب جهت زنگ آمیزی در، پنجره و نرده های فلزی مناسب جهت زنگ آمیزی انواع لوازم خانگی و اداری فلزی مناسب جهت زنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی فلزی مناسب جهت زنگ آمیزی انواع فلز های ساختمانی و نیمه صنعتی

### ندوی مصرف:

**آماده سازی سطح:** سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، روغن، گریس و ... تمیز نمود و سطح را با تینر شستشو داده تا یکنواخت و عاری از هرگونه زنگ زدگی باشد.

Packing

20 KG



[www.romolo.ir](http://www.romolo.ir)

ITALIAN Technology  
Made in IRAN



دمای مناسب محیط برای رنگ، آمیزی ۱۰-۴۵ درجه سانتیگراد باشد. دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حد اقل ۳ درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداقل ۸۰٪ باشد، سطح زیر کاری باید عاری از یخ و رطوبت باشد.

## ضد زنگ اخراپی (پرایمر)

**AC - 11**

**ANTI CORROSION**  
alkyd Primer

### CERTIFICATE

ISO 9001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ISO 10002 : 2018

ISO 10668 : 2010

ISO 10004 : 2018

ISO 14001 : 2015

CE CERTIFICATE

IMS CERTIFICATE

HSE - MS CERTIFICATE

### ندوی مصرف :

**طریقه کاربرد:** برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:  
اسپری با هوا / فشار ۳-۴ اتمسفر / دهانه نازل ۱/۶-۱/۸ میلیمتر  
اسپری بدون هوا / فشار ۶-۷ اتمسفر / دهانه نازل ۰/۴۳-۰/۵۳ میلیمتر  
غلنک، قلم مو (برای سطوح کوچک)

**طریقه مصرف:** سطح مورد نظر را از هرگونه زنگ زدگی، براده، چربی، گرد و خاک و آسودگی پاک نموده و تا خشک شدن کامل سطح صبر نمایید، پوسته زیرکار باید سطحی صاف و صیقلی باشد سپس محتوای ظرف را با مقدار مناسبی تیز روغنی رقیق نموده و با استفاده از قلم مو، غلطک یا پیستوله روی سطح اجرا نمایید. در صورت لزوم اجرای لایه جدید، پس از گذشت حداقل ۲۴ ساعت از رنگ آمیزی اولیه امکان پذیر میباشد. در صورت یکنواخت بودن سطح زیر کار هر ۱ کیلوگرم از ضد زنگ (پرایمر) رومولو برای رنگ آمیزی ۵ - ۴ مترمربع کافی میباشد.

### بسته بندی :

ضد زنگ اخراپی رومولو با نام تجاری **AC - 11** در حلب های ۲۰ کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد.

### طریقه نگهداری :

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ضد زنگ اخراپی رومولو ۵-۴۰ درجه سانتی گراد میباشد، عمر مفید این محصول ۱۲ ماه میباشد مشروط بر اینکه در ظرف اصلی، محیط سریوشیده و به دور از رطوبت، یخ زدگی، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

### نکات ایمنی :

توصیه می گردد از استنشاق مدام بخارات حلال این رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی امکان از لوازم ایمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زیاد شستشو گردد، این رنگ اشتعال زا بوده و بایستی از حرارت، جرقه و شعله دورنگه داشته شود.

