

IONIZED TILE
Grout Powder

TG

پودر بندکشی یونیزه

پودر بندکشی یونیزه رومولو با نام تجاری **TG** محصولی بر پایه سیمان ، پودرهای میکرونیزه معدنی ، پودر صدف افزودنی های شیمیایی و ترکیبات آب بند کننده میباشد که باتکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است ، از خصوصیات ویژه این محصول میتوان به چسبندگی فوق العاده قوی به انواع مصالح ساختمانی و کاربرد بسیار آسان جهت بندکشی و دوغاب انواع سطوح در فضاهای داخلی و خارجی اشاره کرد.

● مشخصات :

سرعت در آماده سازی و اجرا
زمان خشک شدن و گیرایش سریع
قابلیت نصب عمودی و نصب افقی آسان
قابل استفاده در لایه های نازک و ضخیم
قابلیت اجرا در انواع مناطق آب و هوایی
ضد آب ، ضد اسید ، ضد شوره ، آنتی باکتریال
نفوذپذیری بالا جهت پر کردن خلل ها و فرج ها در اجرا
دارای چسبندگی فوق العاده به انواع مصالح ساختمانی
دارای سختی فوق العاده جهت جلوگیری از لقی یا افتادن
مقاومت بالا و نفوذ ناپذیری در مقابل نفوذ آب و رطوبت
ثابت بودن رنگ در برابر شست و شو با اسیدهای شوینده

● موارد مصرف :

مناسب جهت بندکشی و دوغاب انواع کاشی و سرامیک
مناسب جهت بندکشی و دوغاب انواع سنگ و سنگ آنتیک
بندکشی و دوغاب انواع سرویس ها ، نما ها ، سونا و جکوزی
بندکشی و دوغاب انواع آب نما ، سنگ محوطه و کاشی استخری
بندکشی و دوغاب انواع آجر نما ، آجر شومینه و آجر های تزئینی
بندکشی و دوغاب انواع پلاستیک ، پلاست فوم و شیشه های تزئینی



مشخصات فیزیکی و شیمیایی

وزن مخصوص	3 gr/cm ³
رنگ	متفاوت
حالت فیزیکی	پودری
PH	7-8
اندازه متوسط ذرات	200 mesh

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

مقاومت چسبندگی برستی	< 0.3
دانسیته	3 ± 0.1
زمان گیرایش	20 min
زمان خشک شدن	60 min
درصد اختلاط با آب	25-30 %
نفوذ ناپذیری	70 %
دمای اجرا	5-40 C

Packing 5 20 KG



www.romolo.ir

ITALIAN Technology
Made in IRAN

نحوه مصرف :

جهت استفاده به عنوان دوغاب نفوذی : سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی پاک نموده و با اسفنج خیس مرطوب نمایید ، به ازای هر یک کیلوگرم پودر بندکشی یک لیتر آب اضافه نموده و ترکیب نمایید و سپس بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید و با استفاده از تی لاستیکی تا سفت شدن دوغاب کاملاً حرکت دهید ، بعد از سفت شدن باقی مانده مواد روی سطوح را با ابر مرطوب تمیز نمایید . بطور معمول هر یک کیلوگرم پودر بندکشی رومولو جهت دوغاب ۶ متر مربع کافی میباشد.

جهت استفاده به عنوان بندکشی : سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی پاک نموده ، پودر بندکشی را در ظرفی بریزید و به آن آب اضافه نمایید و سپس خوب ترکیب نمایید تا بصورت خمیر درآید ، سپس با استفاده از کاردک لاستیکی عمق بندها را بصورت یکدست کاملاً پر کنید ، بطور معمول هر یک کیلوگرم پودر بندکشی رومولو جهت بندکشی ۳ مترمربع کافی می باشد.

بسته بندی :

پودر بندکشی یونیزه رومولو در بسته بندی های ۵ و ۲۰ کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد.

طریقه نگهداری :

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۱۰-۳۰ درجه سانتیگراد می باشد ، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت ، یخ زدگی ، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نکات ایمنی :

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود.در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد.در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید.



دمای مناسب کار ۴۰-۵۰ درجه می باشد و فضای بندکشی شده حداقل بعد از ۲۴ ساعت قابل استفاده میباشد . در بندکشی و دوغاب آجر نما ، شومینه و کاشی استخری میزان مصرف ۲ تا ۳ برابر افزایش می یابد و جهت بندکشی سرامیک پرسلان و سنگ های اسلب میزان مصرف نصف میشود ، جهت دوام و ماندگاری بیشتر توصیه میشود جهت بندکشی های خاص از چسب آب بندی استفاده شود.

پودر بندکشی یونیزه

TILE GROUT
Ionized Powder

TG

CERTIFICATE

ISO 9001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ISO 10002 : 2018

ISO 10668 : 2010

ISO 10004 : 2018

ISO 14001 : 2015

CE CERTIFICATE

IMS CERTIFICATE

HSE - MS CERTIFICATE



R MOLO
New Generation of Materials

چسب های ساختمانی
رنگ های ساختمانی
افزودنی های بتن
افزودنی های رنگ

Italian Processed
Construction
Materials