

**MULTI PLUS**  
Adhesive Powder

**AP-8**

**چسب پودری اسلب**

چسب پودری اسلب ( مولتی پلاس ) رومولو با نام تجاری **AP 8** محصولی بر پایه پودرهای میکرونیزه معدنی ، پودر صدف و ترکیبات آب بند کننده میباشد که باتکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است ، از خصوصیات ویژه این محصول میتوان به چسبندگی فوق العاده قوی به انواع مصالح ساختمانی ، کاهش بار مرده ساختمان و کاربرد بسیار آسان در انواع سطوح بویژه استخر ، مخازن آب ، سونا ، جکوزی و نصب انواع سنگ های اسلب در فضاهای داخلی و خارجی اشاره کرد.

### ● مشخصات :

قابلیت اجرا در ارتفاع بالا  
سرعت در آماده سازی و اجرا  
خشک شدن و گیرایش سریع  
قابلیت اجرا در انواع مناطق آب و هوایی  
مقاومت بالا در برابر آب ، بخار ، رطوبت  
مقاومت بالا در برابر اسید و انواع مواد نفتی  
دارای چسبندگی فوق العاده به انواع مصالح ساختمانی  
دارای انعطاف پذیری جهت جلوگیری از ترک یا افتادن کاشی و سنگ

### ● موارد مصرف :

قابل استفاده در انواع مخازن آب  
قابل استفاده در استخر ها ، سونا و جکوزی  
قابل نصب بر روی انواع سطوح گچی ، سیمانی  
قابل نصب بر روی انواع کاشی ، شیشه و سفال  
قابل نصب بر روی انواع سطوح چوبی و انواع پنل ها  
قابل نصب روی سطوح بتنی ، سیمانی ، قطعات پیش ساخته  
مناسب جهت نصب انواع سنگ اسلب در نمای داخلی و خارجی  
مناسب جهت نصب انواع سرامیک های پرسلان در کف ، دیوار و نما  
مناسب جهت نصب انواع کاشی ، سرامیک ، سنگ آنتیک و پلاستیک



#### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

وزن مخصوص	4 gr/cm <sup>3</sup>
رنگ	سفید
حالت فیزیکی	پودری
PH	7-8
اندازه متوسط ذرات	300 mesh

#### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

مقاومت چسبندگی برتنی	< 1/8
دانسیته	4 ± 0.1
زمان گیرایش	20 min
زمان خشک شدن	60 min
درصد اختلاط با آب	25-30 %
نفوذ ناپذیری	80 %
دمای اجرا	5-40 C

**Packing**

**20 KG**



**www.romolo.ir**

ITALIAN Technology  
Made in IRAN



دمای مناسب کار ۴۰-۵۰ درجه می باشد  
و زمان خشک شدن بین ۱۲ الی ۲۲  
ساعت با توجه به شرایط آب و هوایی  
متفاوت است.



۶۶۹۰۳۲۷۰۱۸  
سامانه استعلام پیامکی سازمان  
ملی استاندارد ۱۰۰۰۱۵۱۷

## چسب پودری اسلب

MULTI PLUS | **AP-8**  
Adhesive Powder

### CERTIFICATE

ISO 9001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ISO 10002 : 2018

ISO 10668 : 2010

ISO 10004 : 2018

ISO 14001 : 2015

CE CERTIFICATE

IMS CERTIFICATE

HSE - MS CERTIFICATE

### نحوه مصرف :

سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی پاک نموده و در صورت وجود ، کاشی و سیمان ، یکدست آن را تیشه ایی نموده ، سپس هر ۴ کیلو چسب پودری را با یک لیتر آب ترکیب نموده و کاملا مخلوط نمایید ، با کاردک شیاردار به اندازه کافی از ملات را در محل نصب و پشت کاشی بصورت یک دست اضافه نموده و بر روی سطح مورد نظر نصب نمایید . میزان مصرف معمول بطور کلی ۴-۵ کیلوگرم برای هر مترمربع می باشد.

### توجه :

دمای مناسب جهت استفاده از چسب پودری ۴۰-۵۰ درجه سانتیگراد می باشد. چسب پودری مولتی پلاس رومولو بدلیل جذب آب بسیار کم و تقریبا صفر درصد ، چسبندگی بسیار بالایی داشته و بهترین زمان مصرف آن بعد از ترکیب با آب ، ۸-۱۰ دقیقه می باشد .

### بسته بندی :

چسب پودری اسلب ( مولتی پلاس ) رومولو در بسته بندی های ۲۰ کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد.

### طریقه نگهداری :

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد می باشد ، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت ، یخ زدگی ، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

### نکات ایمنی :

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود.در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد.در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید.



**R**  **MOL**  
New Generation of Materials

چسب های ساختمانی  
رنگ های ساختمانی  
افزودنی های بتن  
افزودنی های رنگ

Italian Products  
Construction  
Materials