

**WHITE PORCELAIN**  
Adhesive Powder

**AP - 6**

# چسب پودری پرسلان

چسب پودری پرسلانی سفید رومولو با نام تجاری AP 6 مخصوصی بر پایه پودرهای میکرونزیزه معدنی، پودر صدف افزودنی های تیمیاپی و ترکیبات آب بند کننده میباشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است، از خصوصیات ویژه این مخصوص میتوان به چسبندگی فوق العاده قوی به انواع مصالح ساختمانی، کاهش بار مردی ساختمان و کاربرد بسیار آسان در انواع سطوح بویژه جهت نصب انواع سنگ و سرامیک های پرسلانی در فضاهای داخلی و خارجی اشاره کرد.

## مشخصات:

سرعت در آماده سازی و اجرا  
 زمان خشک شدن و گیرایش سریع  
 قابلیت نصب عمودی و نصب افقی آسان  
 قابل استفاده در لایه های نازک و ضخیم  
 قابلیت اجرا در انواع مناطق آب و هوایی  
 مقاومت بالا در برابر آب، بخار، رطوبت  
 مقاومت بالا در برابر اسید و انواع مواد نفتی  
 دارای چسبندگی فوق العاده به انواع مصالح ساختمانی  
 دارای انعطاف پذیری جهت جلوگیری از ترک با افتادن کاشی و سنگ



## مشخصات فیزیکی و تیمیاپی

4 gr/cm <sup>3</sup>	وزن مخصوص
سفید	رنگ
پودری	حالت فیزیکی
7-8	PH
300 mesh	اندازه متوسط ذرات

## موارد مصرف:

قابل نصب بر روی انواع سطوح گچی، سیمانی  
 قابل نصب بر روی انواع کاشی، شبشه و سفال  
 قابل نصب بر روی انواع سطوح چوبی و انواع پنل ها  
 قابل نصب روی سطوح بتنی، سیمانی، قطعات پیش ساخته  
 مناسب جهت نصب انواع سنگ ها و سرامیک های پرسلانی در نما  
 مناسب جهت نصب انواع سنگ ها و سرامیک های پرسلانی در کف و بدنه  
 مناسب جهت نصب انواع کاشی، سرامیک، سنگ آنتیک و پلاستیک

## مشخصات فیزیکی و تیمیاپی

1/4 <	مقاومت چسبندگی برترن
4 ± 0.1	دانسیته
20 min	زمان گیرایش
60 min	زمان خشک شدن
25-30 %	درصد اختلاط با آب
70 %	نفوذ ناپذیری
5-40 C	دماهی اجرا

Packing

20 KG

[www.romolo.ir](http://www.romolo.ir)

ITALIAN Technology  
Made in IRAN





دماه مناسب کار ۴۰ - ۵ درجه می باشد و زمان خشک شدن بین ۱۲ الی ۷۲ ساعت با توجه به شرایط آب و هوایی متفاوت است.



۶۶۹۰۳۲۷۰۱۸  
سامانه استعلام پیامکی سازمان  
ملی استاندارد ۱۰۰۰۱۵۱۷

## چسب پودری پرسلان

WHITE PORCELAIN Adhesive Powder | AP - 6

### CERTIFICATE

- ISO 9001 : 2015
- ISO 45001 : 2018
- ISO 10002 : 2018
- ISO 10668 : 2010
- ISO 10004 : 2018
- ISO 14001 : 2015
- CE CERTIFICATE
- IMS CERTIFICATE
- HSE - MS CERTIFICATE

### ندوی مصرف :

سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی پاک نموده و در صورت وجود ، کاشی و سیمان ، یکدست آن را تیشه ایی نموده ، سپس هر ۴ کیلو چسب پودری را با یک لیتر آب ترکیب نموده و کاملا مخلوط نمایید ، با کاردک شیاردار به اندازه کافی از ملات را در محل نصب و پشت کاشی بصورت یک دست اضافه نموده و بر روی سطح مورد نظر نصب نمایید . میزان مصرف معمول بطور کلی ۴-۵ کیلوگرم برای هر مترمربع می باشد.

### توجه :

دماه مناسب جهت استفاده از چسب پودری ۴۰ - ۵ درجه سانتیگراد می باشد. چسب پودری پرسلان سفید رومولو بدليل جذب آب بسیار کم و تقریبا یک درصد ، چسبندگی بسیار بالایی داشته و بهترین زمان مصرف آن بعد از ترکیب با آب ، ۲۰ - ۱۵ دقیقه می باشد .

### بسته بندی :

چسب پودری پرسلانی سفید رومولو در بسته بندی های ۲۰ کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد.

### طریقه نگهداری :

دماه مناسب جهت نگهداری محصول ۱۰-۳۰ درجه سانتیگراد می باشد ، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت ، بخ زدگی ، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

### نکات ایمنی :

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود. در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد. در صورت تماس احتمالی با چشم بلا فاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید.

