

PASTE TILE
Adhesive

TA - 12

چسب کاشتی خمیری

چسب کاشتی خمیری با نام تجاری TA 12 رومولو مخصوصی بر پایه پلیمرهای مصنوعی، پودرهای میکرونیزه معدنی و ترکیبات آب بند کننده میباشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است. این محصول آماده مصرف بوده و قابلیت چسبندگی بسیار قوی به انواع سطوح و مصالح ساختمانی را دارد.

مشخصات:

گیرایش و سخت شدن سریع بعد از اجرا مقاومت بسیار بالا در برابر رطوبت ، بخار مقاومت بسیار بالا در برابر انواع مواد نفتی مقاومت بسیار بالا در برابر اسید و انواع شوینده ها آب بند و حل نشدن در آب پس از خشک شدن سهولت در نصب و صرفه جویی در وقت و هزینه انعطاف پذیری بسیار مناسب در برابر ترک خوردن انعطاف پذیری بسیار مناسب در برابر لقی یا افتادن کاشی استحکام در برابر حرکت های ساختمان (لرزش ، انقباض ، انبساط)



مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1.5 gr/cm ³	وزن مخصوص
سفید	رنگ
خمیری	حالت فیزیکی
8	PH
300 mesh	اندازه متوسط ذرات

موارد مصرف:

چسباندن کاشی بر روی کاشی قدیمی
نصب کاشی بر روی انواع سطوح سفالی
نصب کاشی و سرامیک بر روی سطوح چوبی
نصب انواع سنگ ، پلاستیک و پلاستوفوم
نصب انواع آجرهای تزئینی داخلی و خارجی
نصب انواع کاشی ، سرامیک و سنگ آنتیک
نصب روی سطوح گچی ، سیمانی ، کاشی ، شیشه
نصب روی سطوح بتی ، قطعات پیش ساخته ، پنل

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

مات	براقیت
1.7 ± 0.1	دنسیته
28000 cp	گرانزوی
20 min	زمان خشک شدن
0 %	درصد اختلاط با آب
100 %	نفوذ ناپذیری
5-40 C	دماهی اجرا

Packing 1 5 12.5 KG

www.romolo.ir

ITALIAN Technology
Made in IRAN





دماه مناسب کار ۴۰-۵ درجه می باشد و زمان خشک شدن بین ۱۲ الی ۷۲ ساعت با توجه به شرایط آب و هوایی متفاوت است.



چسب کاشی خمیری

PASTE TILE Adhesive | TA - 12

CERTIFICATE

- ISO 9001 : 2015
- ISO 45001 : 2018
- ISO 10002 : 2018
- ISO 10668 : 2010
- ISO 10004 : 2018
- ISO 14001 : 2015
- CE CERTIFICATE
- IMS CERTIFICATE
- HSE - MS CERTIFICATE

ندوی مصرف :

سطح زیر کار را از هرگونه آلودگی و چربی پاک نموده و بوسیله تیشه یا سنگ فرز کمی خطوط روی سطح مورد نظر ایجاد نمایید، سپس چسب خمیری را بوسیله کاردک شانه دار به وسعت حداکثر یک متر مربع و ضخامت ۳-۴ میلیمتر روی دیوار اجرا نموده و در مدت ۳-۵ دقیقه کاشی خیس شده را روی سطح بچسبانید. کاشی های نصب شده روی دیوار بعد از ۱۲-۲۴ ساعت به استحکام نهایی خود می رسد و بعد از این مدت میتوان بندکشی را شروع نمود و به فاصله دو روز پس از بندکشی سطح مورد نظر قابل استفاده می باشد. دماه مناسب جهت نصب چسب کاشی خمیری ۵-۲۵ درجه سانتیگراد می باشد.

میزان مصرف : میزان مصرف چسب کاشی خمیری بستگی به نوع زیرکار و چگونگی بر جستگی های پشت کاشی و سرامیک داشته و بطور معمول برابر ۴ الی ۵ کیلوگرم برای هر مترمربع می باشد.

بسته بندی :

چسب کاشی خمیری رومولو در بسته بندی های ۱ ، ۵ و ۱۲/۵ کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد .

طریقه نگهداری :

دماه مناسب جهت نگهداری محصول ۱۰-۳۰ درجه سانتیگراد می باشد ، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سریوشیده و به دور از رطوبت ، بخ زدگی ، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نکات ایمنی :

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود. در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد. در صورت تماس احتمالی با چشم بلا فاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید.

