

**ANTI CORROSION
alkyd Primer**

AC - 21

ضد زنگ طوسی (پرایمر)

ضد زنگ (پرایمر) طوسی رومولو مخصوص ولی بر پایه رزین های الکیدی و ترکیبات سلولزی میباشد که با تکنولوژی یونیفرزیون فرموله شده است. این مخصوص آماده مصرف بوده و جهت زنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی فلزی قابل استفاده میباشد که علاوه بر برتری های فنی از نظر اقتصادی و سرعت اجرایی نیز مقرر است.

مشخصات:

ضد خزه ، ضد جلبک و آنتی باکتریال مقاومت بالا در برابر اشعه UV و CO₂ قدرت پوشانندگی بسیار بالا و عدم ایجاد حساسیت پایداری زیاد در مقابل نفوذ آب و رطوبت های مختلف قابل شستشو ، مقاومت فوق العاده در برابر سایش و رطوبت سهولت اجرا ، قابل رقیق شدن با انواع حلال های پایه نفتی چسبندگی فوق العاده به زنگ قدیمی و اکثر مصالح ساختمانی



مشخصات فیزیکی و شیمیایی

درصد بجمی موارد جامد	50 ± 2 %
فام	طوسی
حالات فیزیکی	مایع غلیظ
درصد اختلاط با تینر	5-20 %
نفوذ ناپذیری	100 % نفوذ

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

برآفیت	مات
دانسیته	1.45 ± 0.1
پوتنش تئوری	10.2 m ² /Lit
زمان خشک شدن سطحی	1-2 hour
زمان خشک شدن کامل	5 days
زمان خشک شدن عمقد	12-16 hour
دماه اجرا	10-40 C

Packing 20 KG



www.romolo.ir

ITALIAN Technology
Made in IRAN



دماه مناسب محیط برای رنگ آمیزی ۱۰-۴۵ درجه سانتیگراد باشد. دماه سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حد اقل ۳ درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداقل ۸۰٪ باشد، سطح زیر کاری باید عاری از یخ و رطوبت باشد.

ضد زنگ طوسی (پرایمر)

AC - 21

ANTI CORROSION
alkyd Primer

CERTIFICATE

ISO 9001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ISO 10002 : 2018

ISO 10668 : 2010

ISO 10004 : 2018

ISO 14001 : 2015

CE CERTIFICATE

IMS CERTIFICATE

HSE - MS CERTIFICATE

ندوی مصرف :

طریقه کاربرد: برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:
اسپری با هوا / فشار ۳-۴ اتمسفر / دهانه نازل ۱/۸ میلیمتر
اسپری بدون هوا / فشار ۶-۷ اتمسفر / دهانه نازل ۰/۵۳-۰/۴۳ میلیمتر
غلنک، قلم مو (برای سطوح کوچک)

طریقه مصرف: سطح مورد نظر را از هرگونه زنگ زدگی، براده، چربی، گرد و خاک و آسودگی پاک نموده و تا خشک شدن کامل سطح صبر نمایید، پوسته زیرکار باید سطحی صاف و صیقلی باشد سپس محتوای ظرف را با مقدار مناسبی تیز روغنی رقیق نموده و با استفاده از قلم مو، غلطک یا پیستوله روی سطح اجرا نمایید. در صورت لزوم اجرای لایه جدید، پس از گذشت حداقل ۲۴ ساعت از رنگ آمیزی اولیه امکان پذیر میباشد. در صورت یکنواخت بودن سطح زیر کار هر ۱ کیلوگرم از ضد زنگ (پرایمر) رومولو برای رنگ آمیزی ۵ - ۴ مترمربع کافی میباشد.

بسته بندی :

ضد زنگ طوسی رومولو با نام تجاری **AC - 21** در حلب های ۲۰ کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد.

طریقه نگهداری :

دماه مناسب جهت نگهداری محصول ضد زنگ طوسی رومولو ۵-۴۰ درجه سانتی گراد میباشد، عمر مفید این محصول ۱۲ ماه میباشد مشروط بر اینکه در ظرف اصلی، محیط سریوشیده و به دور از رطوبت، یخ زدگی، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نکات ایمنی:

توصیه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حلال این رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی امکان از لوازم ایمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زیاد شستشو گردد، این رنگ اشتعال زا بوده و بایستی از حرارت، جرقه و شعله دورنگه داشته شود.

