

**INSULATION CONCRETE
A d h e s i v e**

CA - 12

چسب بتن آب بندی

چسب بتن آب بندی رومولو با نام تجاری CA 12 مخصوصی تک جزوی محلول در آب به رنگ سفید تیری برپایه رزین اصلاح شده می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است و به عنوان ماده پیوند دهنده ملات های پایه سیمانی به کار می رود . این محصول آماده مصرف بود و میتوان آن را به بتن با ملات افزود و پایداری آن دربرابر نفوذ آب افزایش طبق مقاومت سایش را بهبود بخشد ، همچنین فرم را سیمان تشکیل لایه پیوند دهنده پایدار در برابر آب میدهد.

مشخصات :

ضد قارچ ، آنتی باکتریال
مقاومت بالا در برابر اشعه CO₂ و UV
محافظت طولانی مدت در برابر زنگ زدگی
محافظت طولانی در برابر حرارت و انبساط یکسان با بتن
سخت شدن زودرس ، بهبود انعطاف و کاهش محسوس جمع شدگی
کاهش نسبت آب به سیمان ، افزایش و پایداری زیاد در برابر نفوذ آب
چسبندگی به بتن ، فولاد ، آجر ، شبشه ، آسفالت ، چوب و پلی استایرن
پایداری مناسب در برابر يخ زدگی ، نفوذ نمک ها، سایش ها و مواد شیمیایی
غیر سمی بودن، مناسب جهت استفاده در مخزن های آب آشامیدنی و استخرها

موارد مصرف :

تهیه سطوح بتی خشک در پارکینگ ها و کلیه سطوح بتی
مناسب جهت زیرسازی رنگ های اپوکسی اکریلیک و پلی اورتان
تهیه سطوح بتی خشک در دیوار ها و کف کارخانجات ، انبارها
تعمیر بتن آسیب دیده ، تعمیر کف ها ، دال و قطعات پیش ساخته بتی
جهت چسبندگی در پودر بتونه کاسماتیک ، برای صافکاری سطوح اکسپوز بتی
تهیه ملات و اندودها ، آب بندی تصفیه خانه ها ، فاضلاب ها و استخر های شنا
تقویت انواع چسب های پودری ، سرامیک ، پودر های بندکشی و تهیه بتونه سنگی
آب بندی پی ها ، چاله آسانسور ، اتاقک بازرسی ، مخزن مایعات و آب ، استخر ها
مناسب جهت تهیه ملات های چسبنده با ماسه و سیمان جهت نصب انواع
کاشی ، سرامیک و سنگ



مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1.2 gr/cm ³	وزن مخصوص
سفید	رنگ
مایع	حالت فیزیکی
7-8	PH
30 Micron	اندازه متوسط ذرات

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

-	برآفیت
1.2 ± 0.1	دانسیتی
140 Ku	گرانزوی
-	زمان خشک شدن
30 %	درصد اختلاط با آب
90 %	نفوذ ناپذیری
5-40 C	دماهی اجرا

Packing 1 3.5 8 LIT

www.romolo.ir

ITALIAN Technology
Made in IRAN





دماه مناسب کار $-40\text{--}5$ درجه می باشد و زمان خشک شدن بین $12\text{--}22$ ساعت با توجه به شرایط آب و هوایی متفاوت است.



CERTIFICATE

- ISO 9001 : 2015
- ISO 45001 : 2018
- ISO 10002 : 2018
- ISO 10668 : 2010
- ISO 10004 : 2018
- ISO 14001 : 2015
- CE CERTIFICATE
- IMS CERTIFICATE
- HSE - MS CERTIFICATE

ندوی مصرف :

جهت ترمیم بتن : سطوح مورد نظر را از هر گونه آلودگی پاک نموده و پودر کاسماتیک را با 50 درصد چسب بتن آب بندی همراه آب ترکیب نموده و سطح مورد نظر را در چند نوبت بتونه نمایید، تا سطح صاف گردد، از بتونه فوق جهت صافکاری در سطوح سیمانی، نمای ساختمان و محوطه استخراج میتوان استفاده نمود، میزان مصرف معمول در هر متر مربع به ضخامت 1 سانتی متر حدود 700 گرم و برای نرمه کشی در هر متر مربع به ضخامت 3 میلیمتر، 200 گرم میباشد.

جهت آب بندی : به ازای هر متر مکعب بتن یا ملات، چسب بتن آب بندی رومولو را به نسبت 3 به 1 با آب ترکیب نموده و سپس به بتن یا ملات فوق اضافه نمایید، میزان مصرف معمول جهت آب بندی تقریبا $5\text{--}9$ درصد وزن سیمان مصرفی میباشد.

جهت تقویت چسب های پودری و پودرخای بندکشی : به ازای هر یک لیتر آب، نیم لیتر از چسب بتن آب بندی رومولو را اضافه و ترکیب نمایید، سپس محلول فوق را به پودر مورد نظر اضافه نموده، ملات بدست آمده مصرف میباشد.

بسته بندی :

چسب بتن آب بندی رومولو در بسته بندی های $1\text{--}3/5\text{--}8$ لیتری تولید و عرضه میگردد.

طریقه نگهداری :

دماه مناسب جهت نگهداری محصول $10\text{--}30$ درجه سانتیگراد می باشد، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سریوشیده و به دور از رطوبت، یخ زدگی، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نکات ایمنی :

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود. در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد. در صورت تماس احتمالی با چشم بلا فاصله با آب ولرم به مدت 15 دقیقه شستشو دهید.

