

**IONIZED INSULATION
A d h e s i v e**

RO-9

چسب عایق (آب بندی)

چسب آب بندی رومولو با نام تجاری RO 9 مخصوص بر پایه لاتکس، پلیمر و رزین اصلاح شده با آب به رنگ سفید شیری می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است و به عنوان ماده پیوند دهنده در ملات ها و رنگ ها جفت جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به کار می رود. این مخصوصاً مصرف بوده و دارای ویژگی های الاستیک بالا مقاومت سایشی و دوام بالا بوده که برای ایزولاسیون در مصارف داخلی و خارجی ساختمان به کار برده می شود.

مشخصات:

ضد خزه، ضد جلبک و آنتی باکتریال
مقاومت بالا در برابر CO₂ و UV
مقاوم در اقلیم های سرد و خشک، گرم و رطوبتی
مقاوم در برابر شست و شوی با آب و شوینده ها
چسبندگی به آسفالت، چوب و اکثر مصالح ساختمانی
پایداری زیاد در مقابل نفوذ آب و رطوبت های مختلف
چسبندگی به بتن و فولاد، اتصال خوب به آجر و شیشه
مقاوم از دمای +70 درجه تا دمای -50 درجه سانتیگراد
مقاوم در برابر بخ زدگی، نفوذ نمک ها و مواد شیمیایی
قابلیت ترکیب با انواع ملات های ساختمانی و انواع بتن



مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1.01 Kg/Lit	وزن مخصوص
سفید	رنگ
مایع غلیظ	حالت فیزیکی
14	PH
0.17 میکرون	اندازه متوسط ذرات

موارد مصرف:

آب بندی کف پشت بام، سرویس ها، سونا و جکوزی
استفاده به عنوان پرایمیر زیر کار رنگ در انواع سطوح
آب بندی استخرها، انواع آب نماها و کلیه سطوح رطوبتی
آب بندی مخازن آب، کلیه اتصالات و لوله های تاسیساتی
ساخت چسب خمیری ضد آب و کنیتکس های پایه آب قوی
استفاده در ملات ها و دوغاب های سیمانی جهت جبران اختلاط
ضد آب نمودن پوشش های سلولزی، رنگ های اکریلیک و پلاستیک

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

براقیت	براق
دانسیته	0.9
گرانزوی	80 کربس
زمان خشک شدن	10 min
درصد اخلالات با آب	50 %
نفوذ ناپذیری	100 %
دهمای اجرا	5-40 C

Packing 1 3.5 8 LIT

www.romolo.ir

ITALIAN Technology
Made in IRAN





دماه مناسب کار ۴۰-۵ درجه می باشد و زمان خشک شدن بین ۱۲ الی ۷۲ ساعت با توجه به شرایط آب و هوایی متفاوت است.



چسب عایق (آب بندی)

INSULATION Adhesive | RO - 9

CERTIFICATE

- ISO 9001 : 2015
- ISO 45001 : 2018
- ISO 10002 : 2018
- ISO 10668 : 2010
- ISO 10004 : 2018
- ISO 14001 : 2015
- CE CERTIFICATE
- IMS CERTIFICATE
- HSE - MS CERTIFICATE

ندوی مصرف :

جهت ایزوله کردن سطوح : ابتدا سطح مورد نظر را از هر گونه آلودگی پاک نموده ، چنانچه سطح دارای حفره باشد آن را با ملات همسان پر نموده ، سپس با قلم مو یا پیستوله چسب آب بندی رومولو را یک بار بصورت عمودی و بعد از خشک شدن یک بار بصورت افقی اجرا نمایید ، تقریبا برای هر دو متترمربع یک لیتر چسب آب بندی کافی است.

جهت ترکیب با بتن : چسب آب بندی رومولو را به بتن آماده که داخل میکسر است میتوان اضافه نمود، میزان مصرف معمول به ازای هر متر مکعب بتن هشت لیتر چسب عایق می باشد ، از اضافه نمودن چسب آب بندی رومولو به سیمان خشک اکیدا خودداری نمایید .

جهت خدآب کردن رنگ های اکریلیک : هر سه پیمانه رنگ را با یک پیمانه چسب آب بندی ترکیب و اجرا نمایید.

جهت خدآب کردن پودرهای بندکشی : هر یک پیمانه چسب عایق رومولو را با دو پیمانه آب ترکیب نموده و سپس به میزان مورد نیاز به پودر بندکشی اضافه نمایید.

بسته بندی :

چسب آب بندی رومولو در بسته بندی های ۱ ، ۳/۵ و ۸ لیتری تولید و عرضه میگردد .

طریقه نگهداری :

دماه مناسب جهت نگهداری محصول ۱۰-۳۰ درجه سانتیگراد می باشد ، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سریوشیده و به دور از رطوبت ، یخ زدگی ، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نکات ایمنی :

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود. در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد. در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید.

کواکسینامه ثبت اختراع 106989



چسب های ساختمانی
رنگ های ساختمانی
افزودنی های بتن
افزودنی های رنگ

Italian Processed
Construction
Materials